

Descrizione:	Membrana bituminosa per l'impermeabilizzazione dei tetti.
Composizione:	Supporto in poliestere (E), massa bituminosa impermeabilizzante modificata APP; strato antiaderente superiore in film termoplastico (P) e strato antiaderente inferiore in film termoplastico (P).
Applicazione	Per fiammatura o per chiodatura su pendenze superiori a 20°. Temperatura di applicazione >+5°C.

DIMENSIONI

				tol.
Lunghezza	EN 1848-1	m	10	+ 1%
Larghezza	EN 1848-1	m	1	+ 1%
Massa Areica	EN 1849-1	kg/m ²	3	± 10%
Rettilinearità	EN 1848-1	mm/10m	Supera	-

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

				tol.
Difetti Visibili	EN 1850-1	Visivo	Nessuno	-
Resistenza a Trazione MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	600/400	± 20%
Allungamento MD/CMD	EN 12311-1	%	45	± 15
Resistenza allo Strappo (Metodo del Chiodo)	EN 12310-1	N	>120	-
Resistenza a Trazione delle Giunzioni MD/CMD	EN 12317-1	N/5cm	-	-
Resistenza all'Urto (Metodo A)	EN 12691	mm	-	-
Resistenza al Carico Statico (Metodo A)	EN 12730	Kg	-	-
Stabilità Dimensionale MD/CMD (Metodo A)	EN 1107-1	%	<0,5	-
Flessibilità a Basse Temperature	EN 1109	°C	<-10	-
Resistenza allo Scivolamento ad Elevate Temperature	EN 1110	°C	>110	-
Impermeabilità (Metodo A)	EN 1928	kPa	60	-
Trasmissività del Vapor d'Acqua	EN 1931	μ	>20000	-
Resistenza allo Scivolamento ad Elevate Temperature, dopo Invecchiamento Termico	EN 1296 / EN 1110	°C	-	-
Impermeabilità, dopo Invecchiamento Artificiale tramite Esposizione a Lungo Termine ad Elevate Temperature	EN 1296 / EN 1928	kPa	-	-
Invecchiamento Artificiale tramite Esposizione a Lungo Termine ad una Combinazione di Radiazioni UV, Alta Temperatura ed Acqua	EN 1297 / EN 18501	Visivo	-	-
Impermeabilità, dopo esposizione ad Agenti Chimici	EN 1847 / EN 1928	kPa	-	-
Adesione dei Granuli	ASTM D4977	-g	-	-
	EN 12039	%	-	-

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al Fuoco Esterno	EN 13501-5	Classe	F Roof
Reazione al Fuoco	EN 13501-1	Classe	F

IMBALLO

Tipo	Nastro Adesivo
Rotoli/Pallet	30
m ² /Pallet	300

DESTINAZIONE D'USO (secondo EN 13707)

in SISTEMI MULTISTRATO				SOTTOCOPPO
Strato Intermedio o Sottostrato		Strato a finire		
S.P. Pesante	Strato a Vista	S.P. Pesante	Strato a Vista	
X		X		

Sicurezza:	Il materiale è privo di asbesto, composti di catrame e sostanze pericolose.
Stoccaggio:	Il materiale è imballato verticalmente su pallet. Mantenere in posizione verticale e in magazzino. Tenere lontano da fonti di calore.
Altro:	Il produttore si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica senza preavviso.

SAFETY

Tegola Canadese SpA, via dell'Industria 21 31029 Vittorio V.to Italy
www.safetymembrane.com



Description:	Bituminous membrane for roof waterproofing.
Composition:	Carrier in polyester (E), waterproofing APP modified bitumen mass; antiadherent upper layer in thermoplastic film (P) and lower layer in thermoplastic film (P).
Application:	By torching or by nailing if pitch is over 20°. Application Temperature >+5°C.

DIMENSIONS

				tol.
Length	EN 1848-1	m	10	+ 1%
Width	EN 1848-1	m	1	+ 1%
Weight per Unit Area	EN 1849-1	kg/m ²	3	± 10%
Straightness	EN 1848-1	mm/10m	Pass	-

CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES

				tol.
Visible Defects	EN 1850-1	Visivo	None	-
Tensile Resistance MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	600/400	± 20%
Elongation MD/CMD	EN 12311-1	%	45	± 15
Resistance to Tearing (Nail Method)	EN 12310-1	N	>120	-
Shear Resistance of Joints	EN 12317-1	N/5cm	-	-
Resistance to Impact (Method A)	EN 12691	mm	-	-
Resistance to Static Loading (Method A)	EN 12730	Kg	-	-
Dimensional Stability MD/CMD (Method A)	EN 1107-1	%	<0,5	-
Flexibility at Low Temperatures	EN 1109	°C	<-10	-
Flow Resistance at High Temperatures	EN 1110	°C	>110	-
Waterproofing (Method A)	EN 1928	kPa	60	-
Water Vapour Transmission	EN 1931	μ	>20000	-
Flow Resistance at High Temperatures, after Thermal Aging	EN 1296 / EN 1110	°C	-	-
Waterproofing after Artificial Aging by Long Term Exposition to High Temperature	EN 1296 / EN 1928	kPa	-	-
Artificial Aging by Long Term Exposition to a Combination of UV Radiations, High Temperature and Water	EN 1297 / EN 18501	Visivo	-	-
Waterproofing after Exposition to Chemical Agents	EN 1847 / EN 1928	kPa	-	-
Adhesion of Granules	ASTM D4977	-g	-	-
	EN 12039	%	-	-

FIRE BEHAVIOR

External Fire Resistance	EN 13501-5	Class	F Roof
Reaction to Fire	EN 13501-1	Class	F

PACKAGING

Type	Adhesive Tape
Rolls/Pallet	30
m ² /pallet	300

PRODUCT DESTINATION (according EN 13707)

in MULTILAYER SYSTEMS				UNDERLAYMENT
Lower or Intermediate Layer		Finishing Layer		
Heavy Underpr.	Exposed Layer	Heavy Underpr.	Exposed Layer	
X		X		

Safety:	Material is asbestos, tar compounds and dangerous substances free.
Storage:	Material is packed vertically on pallet. Keep vertically and in warehouse. Keep away from heat sources.
Other:	The producer can update the tds without notice.

SAFETY

Tegola Canadese SpA, via dell'Industria 21 31029 Vittorio V.to Italy
www.safetymembrane.com



Описание:	Мембраны битумные для кровельной гидроизоляции.
Состав:	Основа из полиэфирного полотна (Е), гидроизоляция - битум, модифицированный полимером АПП; верхний и нижний слои – полимерная термочувствительная пленка (Р).
Приложение:	Укладка материала осуществляется с помощью огня или гвоздей при уклоне крыши более 20°. Температура применения >+5°C.

РАЗМЕРЫ

				tol.
Длина	EN 1848-1	м	10	+ 1%
Ширина	EN 1848-1	м	1	+ 1%
Масса поверхности	EN 1849-1	кг/м2	3	± 10%
Прямолинейность	EN 1848-1	мм/10м	соответ.	-

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

				tol.
Видимые дефекты	EN 1850-1	визуальный	нет	-
Разрывная сила при растяжении в прод./попер. направлении	EN 12311-1	Н/5см	600/400	± 20%
Максимальное удлинение в прод./попер. Направлении	EN 12311-1	%	45	± 15
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	EN 12310-1	Н	>120	-
Прочность на сдвиг клеевого соединения	EN 12317-1	Н/5см	-	-
Сопротивление динамическому продавливанию (Метод А)	EN 12691	мм	-	-
Сопротивление статическому продавливанию (Метод А)	EN 12730	Кг	-	-
Изменение линейных размеров в прод./попер. направлении (Метод А)	EN 1107-1	%	<0,5	-
Гибкость при пониженных температурах	EN 1109	°C	<-10	-
Теплостойкость	EN 1110	°C	>110	-
Водонепроницаемость (Метод А)	EN 1928	кПа	60	-
Паропроницаемость	EN 1931	μ	>20000	-
Теплостойкость, после термического старения	EN 1296 / EN 1110	°C	-	-
Водонепроницаемость после искусственного старения на протяжении длительного времени при высоких температурах	EN 1296 / EN 1928	кПа	-	-
Старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды	EN 1297 / EN 18501	визуальный	-	-
Водонепроницаемость после воздействия химических веществ	EN 1847 / EN 1928	кПа	-	-
Адгезия гранул посыпки	ASTM D4977	-г	-	-
	EN 12039	%	-	-

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Огнестойкость	EN 13501-5	Класс	F Roof
Горючесть	EN 13501-1	Класс	F

УПАКОВКА

Тип Упаковки	Лента
Количество рулонов на поддоне	30
Количество квадратных метров на поддоне	300

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА (согласно EN 13707)

При многослойной системе				Подслой (под черепицы)
Нижний или промежут. слой		Верхний слой		
Защитный слой	Открытый слой	Защитный слой	Открытый слой	
X		X		

Безопасность:	Материал без асбеста, смол и опасных веществ
Хранение:	Материал упакован вертикально на паллете. Необходимо хранить вертикально на складе и вдали от источников тепла
Другое:	Производитель имеет право вносить изменения в технические показатели без предварительного предупреждения

SAFETY

Tegola Canadese SpA, via dell'Industria 21 31029 Vittorio V.to Italy
www.safetymembrane.com

